231120110047

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0868

检验检测报告

TEST REPORT

报告编号
Report No. (2026)JQB00926

样品名称 Sample Name	β -PPH管材
检验类别 Test Category	委托检验（B）
受检单位 Inspected unit	/
委托单位 Client	江苏吉庆管材集团有限公司
生产单位 Production unit	江苏吉庆管材集团有限公司

绍兴市质量技术监督检测院

Shaoxing Quality Technology Supervision & Test Institute

(2026)JQB00926

绍兴市质量技术监督检测院

Shaoxing Quality Technology Supervision & Test Institute

检 验 检 测 报 告

Test Report

报告编号Report No (2026) JQB00926　　共 2 页 第 1 页

样品名称 Sample name	β -PPH管材	检验类别 Test category	委托检验（B）
样品编号 Sample No	(2026) JQB00926	商标 Brand	吉庆
型号规格 Specification	dn20×2.5×300mm	样品等级 Sample grade	合格品
样品数量 Sample quantity	10件(其中备样：/)	生产日期/批号 Producing date/Batch	/
委托单位 Consignor	江苏吉庆管材集团有限公司	委托单位地址 Consignor add	江苏省扬中市八桥镇永福路18号
生产单位 Manufacturer	江苏吉庆管材集团有限公司	生产单位地址 Manufacturer add	江苏省扬中市八桥镇永福路18号
送样人员 Sending samples staff	施为民	接收日期 Samples arrival date	2026年05月18日
检验日期 Testing date	2026年05月20日～2026年05月29日	检验地点 Testing add	沥海实验室
样品(封样)状态描述 Sample(sealing) state	塑料管，外观完好。		
检验依据 Test standards	GB 4806.7-2023、GB 31604.2-2016、GB 31604.8-2021、GB 31604.7-2023、GB 31604.9-2016、GB 31604.52-2021		
判定依据 Determine standards	GB 4806.7-2023《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》		
环境条件 Environmental conditions	温度：/℃　相对湿度：/%　气压：/kPa　风速：/m/s		
检验结论 Test conclusion	所检样品，其检验项目均符合标准GB 4806.7-2023《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》要求。 （检验检测专用章）Stamp of Testing 签发日期：Signature Date 2026年06月03日		
备注 Note	委托单位标称：预期接触食品部位材质为PP(丙烯聚合物)对应GB 4806.7-2023表A.1中编号57，接触食品类别为所有食品类别，使用方式为重复性使用。		

批准 Approved by: 王晓东　审核 Reviewed by: 王琴　编制Compiled by: 王斌

绍兴市质量技术监督检测院

Shaoxing Quality Technology Supervision & Test Institute

检 验 检 测 报 告

Test Report

报告编号：(2026)JQB000926

序号	检验检测项目及单位		技 术 要 求	实 测 结 果	单项判定
1	感官要求	感官	色泽正常，无异臭、不洁物等	符合要求	符 合
		浸泡液	迁移试验所得浸泡液无浑浊、沉淀、异臭等感官性能的劣变	符合要求	
2	总迁移量 (mg/dm^2)	4%乙酸 (40℃，30min)	≤10	1.2	符 合
		10%乙醇 (40℃，30min)	≤10	1.0	
		植物油 (95%乙醇替代) (40℃，30min)	≤10	1.4	
3	高锰酸钾消耗量 (mg/kg)	蒸馏水 (60℃，2h)	≤10	1.0	符 合
4	重金属(以 Pb 计) (mg/kg)	4%乙酸 (60℃，2h)	≤1	＜1	符 合
5	芳香族伯胺迁移总量 (mg/kg)	4%乙酸 (40℃，30min)	不得检出	未检出(检出限为 0.01)	符 合
		10%乙醇 (40℃，30min)	不得检出	未检出(检出限为 0.01)	
		植物油 (95%乙醇替代) (40℃，30min)	不得检出	未检出(检出限为 0.01)	
6	脱色试验	浸泡液着色	阴性	阴性	符 合
		擦拭着色	阴性	阴性	
总迁移量项目检验说明：重复三次迁移试验，以第 3 次迁移试验结果为最终结果。					

【以下空白】

声　明

1. 本报告未加盖本单位红色“检验检测专用章”无效。
2. 复制本报告未重新加盖本单位红色“检验检测专用章”无效。本报告各页均为报告不可分割之部分，使用者单独抽出某些页导致误解或用于其它用途及由此造成的后果，本机构不负相应的法律责任。
3. 本报告无批准人签名无效。
4. 本报告涂改无效。
5. 委托方若对本报告有异议，应及时向本单位提出。政府行政管理部门下达的指令性任务，被检方对检验结果有异议时，应按政府行政管理部门文件规定及国家相关法律法规规定执行。
6. 对于非本单位实施抽样的（如样品由客户提供），结果仅适用于收到的样品。
7. 非本单位抽样的，样品的代表性及相关信息由抽样单位或委托方负责。
8. 本报告不得用于宣传等商业用途。

DECLARATION

1. The test report will be invalid without the red "Special seal for inspection and testing"of the inspection institute.
2. The copied inspection report will be invalid without stamping the red "Special seal for inspection and testing"of the inspection institute.All pages of the report are integral parts of the report.Our organization will not be responsible for any misunderstanding or other results caused by using separate page(s) of the report .
3. The test report will be invalid if there is no signature of the approver.
4. The test report will be invalid if altered .
5. If there is any dissent of the test report,the client shall notify our organization timely. For the mandatory inspection given by government administration departments,the dissent of the test results on the report should be solved in accordance with documents and regulations of government administrative departments and relevant national laws and regulations.
6. If the samples are not sampled by the inspection institute (the samples provided by the customers, for instance),the results only apply to the samples received.
7. If the samples are not sampled by the inspection institute,sampling entity or client should be responsible for the related information of the sample.
8. The test report shall not be used for commercial purposes such as propaganda and so on.

实验室联系方式

附设机构:

国家环保设备质量检验检测中心(浙江)
国家有色金属加工产品质量检验检测中心(浙江)
国家纺织化学品质量检验检测中心(浙江)
浙江省制冷配件设备质量检验中心
浙江省纺织品与染化料质量检验中心
浙江省纺织机械产品质量检验中心
浙江省淡水珍珠质量检验中心

邮政编码：312366
传　　真：0575-88409600
投诉电话：0575-88132732
网　　址：www.stiq.org

沥海检测基地：浙江省绍兴市越城区沥海街道花宫道 8 号
联系电话：0575-88409618（机电轻工）
88409608（纺织化工）
88409668（材料建工）
88132742（计量）

袍江实验室：浙江省绍兴市越城区斗门街道世纪东街 17 号
联系电话：0575-88132744

柯桥实验室：浙江省绍兴市柯桥区齐贤镇园架桥路 2882 号
联系电话：0575-88409618